

Dégraissant et optimisateur d'adhérence

DESCRIPTION DE PRODUIT

EX-Treatment élimine les résidus huileux et gras sur les planchers. EX-Treatment optimise l'adhérence de la nouvelle couche de finition sur le vernis existant et sur les planchers prévernissés. EX-Treatment s'utilise avant le sablage du plancher.

USAGES RECOMMANDÉS :

Peut être utilisé en système de restauration résidentielle, commerciale et surface sportive. Optimise l'adhérence de la couche de vernis à appliquer sur les vernis existants de type polyuréthanes et sur les planchers prévernissés en usine.

CARACTÉRISTIQUES

- Élimine les résidus huileux et gras
- Facile et rapide
- Prêt à l'emploi
- Faible teneur en COV
- Faible odeur et non-toxique
- Ininflammable

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Applicateur Fini-tech, rouleau et vaporisateur

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

En tant que marchand, installateur, sableur/vernisser ou autre professionnel possédant des compétences professionnelles et spécialisées, il est de votre responsabilité de vous assurer que la vente et/ou l'usage envisagé du produit répondent aux spécifications techniques du produit et instructions d'applications indiqués sur les contenants des produits de plancher Finitec Inc. (« Finitec »). Vous serez seul responsable de toute vente ou utilisation, selon le cas, faite contrairement à ces spécifications ou instructions d'application, de toute réclamation ou dommage quelconque relativement à l'application ou à l'installation du produit et de toute représentation faite par vous à toute personne qui pourrait avoir pour effet de modifier d'une quelconque façon la garantie limitée offerte par Finitec sur le produit. Vous référer à la Garantie limitée de Finitec pour tous les termes, conditions et restrictions applicables, laquelle constitue la seule garantie offerte par Finitec à l'exclusion de toute autre garantie quelconque.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format disponible :	6 L (2 par caisse) - 18.9 L
Contenant :	Contenant de plastique avec bec verseur
Couleur :	Incolore
Odeur :	Faible
Pouvoir couvrant :	Applicateur : approx. 2400 pi ² (223 m ²) / 6 L Vaporisateur : approx. 3000 pi ² (279 m ²) / 6 L
pH :	7.0 ± 0.5
COV :	8 g / L
Densité :	1.00 ± 0.02 Kg/L
Stabilité au gel et dégel :	Craint le gel
Durée de vie :	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Nettoyage des outils :	Eau
Entreposage :	Entre 10° C et 30° C (50° F et 85° F)
Élimination :	Recycler si possible (Consultez vos autorités locales)

PRÉPARATION DE LA SURFACE

RESTAURATION DE PLANCHER VERNIS

Nettoyer en profondeur la surface avec **EX-Treatment** afin d'éliminer la saleté accumulée et de rendre la surface exempte de tout corps gras ou huileux (suivre le mode d'emploi indiqué sur le contenant EX-Treatment).

NOTE : Ne pas utiliser EX-Treatment sur un plancher huilé, ciré ou sur le bois nu.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Prêt à l'emploi.

NOTE : NE PAS diluer. NE PAS ajouter d'eau.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. Garder hors de la portée des enfants.

MÉTHODE D'APPLICATION

RÉSIDENTIELLE

NOTE : Maintenir une ventilation appropriée durant l'application.

1- Passer le balai ou l'aspirateur pour enlever poussière, saletés et autres débris. Porter une attention particulière aux coins.

2- Verser EX-Treatment dans un récipient et étendre EX-Treatment sur une section d'environ 50 pi² (4.7 m²) à la fois à l'aide de l'applicateur ou du rouleau 10 mm en respectant le pouvoir couvrant. Laisser agir 5 minutes.

3- Avant de commencer une autre section, s'assurer d'enlever immédiatement tous les résidus sur la surface en utilisant la vadrouille Fini-tech ou des serviettes humides. Rincer la surface 1 à 2 fois à l'eau tiède.

NOTE : Chevaucher les sections pour s'assurer de traiter la surface au complet. Porter une attention particulière aux coins.

4- Une fois la surface traitée, attendre 1 heure ou jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

5- Dépoussiérer à l'aide d'un papier sablé de grain 120.

NOTE : Les joints en "V" et les endroits plus difficiles d'accès doivent être nettoyés et dépoussiérés à la main.

6- Passer le balai ou l'aspirateur. Utiliser un des systèmes de restauration à base d'eau Finitec Expert.

7- Lavez les outils à l'eau.

COMMERCIALE ET SURFACES SPORTIVES

NOTE : Maintenir une ventilation appropriée durant l'application.

1- Passer le balai ou l'aspirateur pour enlever poussière, saletés et autres débris. Porter une attention particulière aux coins.

2- Vaporiser EX-Treatment et polir la surface avec une polisseuse à vitesse standard (175 RPM) et un tampon blanc. Traiter chaque section d'environ 50 pi² (4.7 m²) à la fois avec EX-Treatment en respectant le pouvoir couvrant.

3- Avant de commencer une autre section, s'assurer d'enlever immédiatement tous les résidus sur la surface en utilisant la vadrouille Fini-tech ou des serviettes humides. Rincer la surface 1 à 2 fois à l'eau tiède.

NOTE : Chevaucher les sections pour s'assurer de traiter la surface au complet. Porter une attention particulière aux coins.

4- Une fois la surface traitée, attendre 1 heure ou jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

5- Dépoussiérer à l'aide d'un papier sablé de grain 120.

NOTE : Les joints en "V" et les endroits plus difficiles d'accès doivent être nettoyés et dépoussiérés à la main.

6- Passer le balai ou l'aspirateur. Utiliser un des systèmes de restauration à base d'eau Finitec Expert.

7- Lavez les outils à l'eau.

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Pour toutes questions techniques
concernant ce produit,
appeler Finitec Canada au 1 888-838-4449.



Membre depuis 1994



National
Wood Flooring
Association