Finitec

Finition

Fiche technique

Finitec Synergy

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Couleur	Jaunâtre translucide
Teneur en solides	30 % (poids) - 27 % (volume)
pH	7.8 ± 0.2
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Résistance à l'abrasion (Test Taber)	Perte de masse : 25 mg (1000 révolutions - ASTM D-4060)
COV	265 g/L *Sans NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)
Point d'éclair	N. D.
Lustre 60º	Brillant : 90 % - Semi-brillant : 60 % - Satin : 25 %
Stabilité au gel / dégel	Craint le gel
Temps de séchage (selon les conditions)	Toucher : 1 heure Recouvrir : 4 à 5 heures Circulation légère : 5 heures Meubles : 24 heures Tapis et carpettes : 7 jours Maturation complète : 7 jours
Viscosité	22 à 25 secondes (Zahn #2)
Densité	1,03 - 1,05 kg/L

DONNÉES TECHNIQUES	
Pouvoir couvrant	165 pi² (15,3 m²) / litre (selon les conditions)
Formats disponibles	1,8 L et 3,64 L
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Outils	Applicateur Finitec, applicateur de type « T-bar », pinceau ou rouleau 10 mm (3/8'')
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 ºC (50 et 85 ºF)
Élimination	Recycler si possible (Consultez les autorités locales)

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

APPLICATION

Pour connaître la méthode d'application, référez-vous au « Guide d'application des vernis à planchers » de Finitec.

FN © 2012-2013, Produits de Plancher Finitec Inc. Tous droits réservés.

FINITEC CANADA
1-888-838-4449
www.finiteccanada.com